

# 速乾 水系汎用塗料

速乾性・耐久性・耐候性・防錆力を備えた 環境配慮型水系1液型金属用塗料  
現行のラッカー系・アルキッド系・アクリル系塗料等からの切り替えで水系塗装が可能に。

## 特徴

- 水系で引火性がなく保管等における消防法及び有機則<sup>※1</sup>・特化則の規制物質対象外品です。
- 乾燥塗膜は耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。
- 光沢保持性が大変良く、耐候性に優れています。

※1 水系汎用シーラーは有機則規制対象となりますのでご注意ください

用途 旧塗膜面（活膜）金属製品・亜鉛メッキ鋼板・木材へのダイレクト塗装が可能です。

塗装方法 刷毛・ローラー塗り・エアスプレー塗り

## 標準塗装仕様（コンクリート・スレート等）新設

工程	使用塗料	数	希釈率	塗装間隔（23°C）
下地処理	ゴミ、汚れ、エフロ等を完全に除去し、乾燥した清浄な面とする（含水率10%PH10以下）			
下塗り	水系汎用シーラー	1	無希釈	2時間以上
上塗り	水系汎用塗料	2	水 5-10%	2時間以上

## 標準塗装仕様 塗替え

工程	使用塗料	数	希釈率	塗装間隔
下地処理	旧塗膜を研磨し油分等を完全に除去のうえ、よく清掃する			
上塗り	水系汎用塗料	2	水 5-10%	2時間以上

乾燥時間 20°C 指触 20分 硬化 4時間

## 塗膜性能

試験項目	試験結果	試験方法または試験条件
光沢度	84	70以上
付着性	トタン板	○
	軟鋼板	○
	油性系旧塗膜	○
	合成系旧塗膜	○
耐水性	異常なし	H <sub>2</sub> Oに96時間浸漬
耐アルカリ性	異常なし	Ca(OH) <sub>2</sub> 飽和水溶液に48時間浸漬
耐酸性	異常なし	5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> に96時間浸漬
耐洗浄性	異常なし	5000回
防錆性	良好	ソルトスプレー48時間
促進耐候性	トタン板 光沢保持率 80%以上	サンシャインウエザー メーター1000時間

## 使用上の注意

- 使用前に均一にかき混ぜてから使用下さい。
- 気温5°C以下湿度80%以上、表面に結露の見られる場合は塗装を避けて下さい。
- 保管は5°C～40°Cにて保管して下さい。
- 被塗面の油分、塵埃は除去して下さい。
- 塗替えの際、旧塗膜表面のチョーキングが著しい場合、サンドペーパー等で除去し清掃して下さい。
- 市販の水性着色剤や他の水性塗料との混合は避けて下さい。
- 開缶した状態で放置すると皮が張りやすいため、使用しない時はしっかりとフタをして下さい。
- 使用後の塗装用具は、ただちに水で洗浄して下さい。

福岡市博多区半道橋1-11-8

株式会社イノウエ塗料産業

TEL 092-411-6603

FAX 092-471-0555