

カチオン形 1液自己架橋エマルジョンシーラー シントー水性Mシーラー

JIS K 5663 シーラー F☆☆☆☆
合成樹脂エマルジョンシーラー



シントー水性Mシーラーは居室内壁、床、天井面の施工に適した日塗工「健康リスクに対する居室用塗料の目標基準」を満足したエコタイプのクリヤーシーラーです。

カチオン形の特長である基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など、幅広い用途にお使いいただけます。

特長

- 水系シーラー
水系で、取り扱いが安全です。
- カチオン形
カチオン形樹脂の使用により、安定した付着性を示します。
また水溶性のやに、しみ抑えにも効果があります。
- 乾燥性
冬期施工時でも乾燥性に優れています。
- 低VOC
TVOC1%未満の環境配慮塗料(大気汚染低減)水系塗料W1(日塗工)に適合しています。

用途

- コンクリート、モルタルの壁・床面
 - PC板、スレート板、ALC板
 - 珪酸カルシウム板、各種ボード類
- (注)非吸込み面には塗装しないでください。

容量

15kg

塗装仕様例

既設モルタル・各種ボード面

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	使用量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
素地調整	劣化塗膜をケレン工具で完全に除去し、ごみ、ほこり、チョーキング粉を除去する。					
下塗	シントー水性Mシーラー (水道水)	無希釈	0.05~0.10	1	3時間以上	はけ、ローラー
上塗 - 1	ページエコシリーズ (水道水)	5~15	0.10~0.13	1	3時間以上	はけ、ローラー
上塗 - 2	ページエコシリーズ (水道水)	5~15	0.10~0.13	1	——	はけ、ローラー

■取り扱いに関する注意事項

【調合】

1. 塗料開缶は原則として使用する直前に行い、開缶したものはその日のうちに使用してください。
2. 塗料は使用する前に十分攪拌を行い、主剤と硬化剤を混合後、均一な状態になるまで攪拌してから使用してください。
3. 少量混合の場合は、必ず計量して混合してください。
4. 塗料混合後は、使用可能時間内にご使用ください。特に上塗り塗料は使用可能時間を過ぎますと塗面に艶引けなどの不具合が生じます。
5. 他品種、他品名の塗料との混合は厳禁です。
6. 水性塗料は水道水で洗浄可能ですが、落ちにくいときはラッカーシンナーなどをご使用ください。

【塗装】

1. 気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。禁止条件での塗装は乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
2. 被塗面に結露がある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
3. 被塗物の表面温度が50℃以上の場合、塗装を避けてください。
4. 被塗面は清浄な状態にしてから塗装してください。
5. 塗装中および塗料の取り扱いには必要な保護具（帽子、ヘルメット、保護めがね、マスク、手袋など）を使用して作業を行ってください。
6. 吸入に関する危険物有害性の表示がある塗料を塗装する場合は、局所排気装置などを設置し、作業時には有機ガス用の防毒マスクなどを着用して作業を行ってください。
7. 「シントー水性Mシーラー」はカチオン系エマルジョン塗料であり、一般の水性塗料との混合およびその洗浄水を用いての洗浄はゲル化の原因となりますので避けてください。

【緊急時の対応】

1. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸入した場合には、清浄な空気のある場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれた場合は布でふき取り、その布は水に浸した状態で容器に保管してください。
6. 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。

【廃棄】

1. 使用済みの塗料缶、塗料が付着したウエスや残塗料を廃棄する場合は、関連法規に従って産業廃棄物として廃棄してください。

【保管】

1. 残塗料は密封して冷暗所に保管してください。
2. 子供の手の届かない場所に保管してください。
3. 塗料の保管は関連法規を遵守してください。
4. 容器はつり上げないでください。

※1 安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。
 ※2 ご不明な点に関しては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。



神東塗料

くらし ゆたかに あざやかに
 未来を創造するコーティング

工場 尼崎・千葉

<http://www.shintopaint.co.jp/>

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号 ☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)
 東京事業所 〒136-8611 東京都江東区新木場四丁目3番17号 ☎(03)3522-2111(代) FAX(03)3522-2150(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道営業所 ☎(0123)32-0431(代) FAX(0123)34-6199(代) 名古屋営業所 ☎(052)612-0293(代) FAX(052)612-0318(代)
 東北営業所 ☎(022)285-7915(代) FAX(022)285-7813(代) 大阪営業所 ☎(06)6426-3763(代) FAX(06)6429-6268(代)
 東京営業所 ☎(03)3522-1672(代) FAX(03)3522-1678(代) 中国営業所 ☎(082)264-6822(代) FAX(082)264-6821(代)
 静岡営業所 ☎(054)245-0135(代) FAX(054)247-4091(代) 四国営業所 ☎(087)841-1251(代) FAX(087)843-3108(代)
 北陸営業所 ☎(076)262-1305(代) FAX(076)262-1315(代) 九州営業所 ☎(092)472-2222(代) FAX(092)473-5777(代)

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Z1117BT-3