

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	T01033
ホルムアルデヒド 放散等級分類記号	F☆☆☆☆
お問い合わせ先	<a href="http://www.toryo.or.jp">http://www.toryo.or.jp</a>



**浸透・造膜性をもつことにより  
上塗りの仕上がりも良好！**

**優れた浸透性**

**優れた付着性**

**幅広い適用性**

**環境配慮型**

# セラシーラー MS

弱溶剤可溶型エポキシ樹脂系シーラー

[姉妹品]

# セラシーラー W

特殊エポキシ系アクリルエマルジョンシーラー



# セラシーラー MS

—弱溶剤可溶型エポキシ樹脂系シーラー—

(色：透明)

## 特長

優れた浸透性

優れた付着性

幅広い適用性

環境配慮型

## 用途

窯業系屋根及びサイディング材の塗り替え、  
外壁の塗り替え

## 塗料性状

乾燥時間(23℃)	指触 1時間 硬化 12時間
塗装間隔(23℃)	下限 16時間 上限 7日
標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> /回)	はけ・ローラー：0.11~0.14 エアレス：0.12~0.15
希釈剤	ペイントシンナー・エナメルシンナー
希釈率(%)	0~10

## 塗装仕様

### ●窯業系屋根

工程	塗料名	色相	塗回数	塗付量(kg/m <sup>2</sup> /回)及び塗装方法	希釈剤・希釈率(%)	塗装間隔23℃(時間)
1	下地処理			1) 水洗または高圧水洗にて表面の異物(塵埃・菌・植物性汚染など)を除去し、十分乾燥させる。 2) 旧塗膜面に付着している塵埃、汚れなどを除去する。		
2	下塗	セラシーラーMS	1	0.11~0.15 はけ・ローラー・エアレス	ペイントシンナー 0~10	16以上 7日以内
3	上塗	トアスカイコートシリーズ	2	0.11~0.17 はけ・ローラー エアレス	ペイントシンナー 5~10 10~15	2以上 5日以内

※トアスカイコート U、Si、Fは調色対応が可能です。

### ●外壁面(コンクリート・モルタル面、窯業系サイディング 等)

工程	塗料名	色相	塗回数	塗付量(kg/m <sup>2</sup> /回)及び塗装方法	希釈剤・希釈率(%)	塗装間隔23℃(時間)
1	下地処理			1) サンダー、皮スキ、ワイヤブラシなどを用いて、脆弱部分(塗替下地の剥れ、浮き、亀裂などをいう)を除去する。 2) 旧塗膜面に付着している塵埃、汚れなどを除去する。 3) 亀裂、窪み、ピンホールなどは、樹脂モルタル、トアセメントフィラーなどで処理する。		
2	下塗	セラシーラーMS	1	0.11~0.15 はけ・ローラー・エアレス	ペイントシンナー 0~10	16以上 7日以内
3	上塗	ニューウレタン21-優 ニューウレタンネクスト ニューシリコン21 ニューフッソ21DC	2	0.13~0.17 はけ・ローラー エアレス	ペイントシンナー 5~10 10~15	2以上 5日以内

# セラシーラー W

—特殊エポキシ系アクリルエマルジョンシーラー(水系)—

(色：透明)

## 特長

優れた浸透性

優れた付着性

幅広い適用性

低臭

環境配慮型

1液水系型で優れた作業性

無希釈で塗装が可能

## 用途

窯業系サイディング材の塗り替え、  
外壁の塗り替え

## 塗料性状

乾燥時間(23℃)	指触 0.5時間 硬化 1時間
塗装間隔(23℃)	下限 2時間
標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> /回)	はけ・ローラー：0.11~0.14 エアレス：0.12~0.15
希釈剤	水道水
希釈率(%)	無希釈

## 塗装仕様

### ●外壁面(コンクリート・モルタル面、窯業系サイディング 等)

工程	塗料名	色相	塗回数	塗付量(kg/m <sup>2</sup> /回)及び塗装方法	希釈剤・希釈率(%)	塗装間隔23℃(時間)
1	下地処理			1) サンダー、皮スキ、ワイヤブラシなどを用いて、脆弱部分(塗替下地の剥れ、浮き、亀裂などをいう)を除去する。 2) 旧塗膜面に付着している塵埃、汚れなどを除去する。 3) 亀裂、窪み、ピンホールなどは、樹脂モルタル、トアセメントフィラーなどで処理する。		
2	下塗	セラシーラーW	1	0.11~0.15 はけ・ローラー・エアレス	無希釈	2以上
3	上塗	スイセイシリコン ハイウエザーDC スイセイフッソ(※)	2	0.14~0.17 はけ・ローラー・エアレス	水道水 0~10	3以上 (※2~5日)



株式会社トウペ

ホームページアドレス <http://www.tohpe.co.jp/>

TEL	FAX
本社 592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11 (072)243-6452 (072)243-6407	
連絡相談室 592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11 (072)243-6452 (072)243-6407	
東京支社 110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル) (03)3847-6441 (03)3847-6445	
大阪事務所 530-0004 大阪府北区堂島浜二丁目1番29号(古河大阪ビル9F) (06)4795-1915 (06)4795-1916	
北海道営業所 061-1111 北海道北広島市北の里2丁目7番16号 (011)372-4511 (011)372-4429	
仙台営業所 983-0004 仙台市宮城野区岡田西町1番6号 (022)288-9885 (022)288-9940	
北関東営業所 306-0213 茨城県古河市北利根8番5号(茨城工場内) (0280)92-5951 (0280)92-0492	
東京営業所 110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル) (03)3847-6420 (03)3847-6475 (03)3847-6502 (03)3847-6467	
北陸営業所 933-0251 富山県射水市有磯二丁目3番2 (0766)86-3581 (0766)86-3513	
静岡営業所 422-8067 静岡県駿河区南町6番1号(南町第一ビル) (054)285-4351 (054)285-3875	
名古屋営業所 460-0003 名古屋市中区錦一丁目6番10号(スワンビル2F) (052)232-8230 (052)232-8232	
大阪営業所 592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11 (072)243-6421 (072)243-6425 (072)243-6431 (072)243-6428	
中国四国営業所 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252の39 (086)526-1708 (086)526-1728	
九州営業所 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上府字松尾1504番地の1 (092)962-1521 (092)962-4131	
三重出張所 519-1402 三重県伊賀市柘植町2丁目700 (0595)45-5139 (0595)45-2081	
研究所 三重県 茨城	

TEL	FAX
三重工場 519-1402 三重県伊賀市柘植町2丁目700 (0595)45-4131 (0595)45-2081	
茨城工場 306-0213 茨城県古河市北利根8番5号 (0280)92-1571 (0280)92-5811	
倉敷工場 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39 (086)525-1821 (086)525-1239	
九州工場 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上府字北尾1561の16 (050)3000-8084 (092)962-1627	

### ●取扱店

■このカタログの内容について詳しくお知りになりたい方は、お近くのトウペ取扱店におたずねになるか、当社の営業所にお問い合わせください。  
■仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。