

10ライン ダイシンラッカーエナメル

1. 系統 ; 硝化綿ラッカーエナメル 上塗り用
2. 特徴 ; (1) 乾燥性が速い。
(2) 隠蔽性に優れています。
(3) 作業性に優れ、良好な光沢を示します。
3. 用途 ; 機械、工具、電機機器などの金属製品
インテリア、ディスプレイ等 木材製品
4. 荷姿 ; 16 kg/石油缶、3. 5kg/4L缶
5. 色相 ; 各色
6. 標準塗装仕様

項目	塗装方法	エアスプレー
素地調整		油脂分、ほこり、水分等を完全に除去して下さい。
希釈シンナー		ラッカーシンナー
希釈率 (%)		80~100
理論塗布量 (kg/m ² /回)		0. 07~0. 13
標準膜厚 (μm)		10~20
塗装間隔 (23℃)		20分以上

7. 塗料性状等

項目	内容	備考
粘度	25℃ 93±5 KU	ストーマー粘度計
比重	23℃ 1. 03±0. 03	JIS K 5600-2-4 比重カップ法
加熱残分	% 37±3	JIS K 5601-1-2 105℃、1h加熱
塗装作業性	作業に支障なし	JIS K 5600-1-1 吹きつけ塗り
隠ぺい率 (%)	90以上	wet.200 μ mアブリケータ塗り
光沢 (60度)	85以上	JIS K 5600-4-7
乾燥時間	指触 5~10分	JIS K 5600-1-1 4.3.5 指触乾燥
23℃	硬化 1時間	硬化乾燥
ホルムアルデヒド* 放散等級 (放散量)	F☆☆☆☆ (0. 06mg/L)	JIS K 5601-4-1の3 (デンケータ法)

* 加熱残分、隠ぺい率 : 白でのデータです。

8. 危険物表示

消防法区分	第4類 第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤
危険等級	II
有害物質表示	トルエン、キシレン、エチルベンゼン、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、メチルイソブチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、ニトロセルロース 黄色、オレンジのみ : クロム酸鉛、硫酸鉛

7. 使用上の注意事項

1. 気温5℃以下、湿度80%以上、降雨・降雪時または、その恐れのある場合の塗装は避けて下さい。
2. 有機溶剤を含有しておりますので換気を充分に行い、火気のある場所での塗装は避けて下さい。
3. 素地調整は、塗膜剥離の原因になることがありますので、充分に行って下さい。
4. 気温が低い時には、乾燥が遅れる場合があります。乾燥状態をよく確認してから次の工程に入して下さい。
5. 使用前にはよく攪拌し、希釈には専用シンナーをご使用下さい。
6. 標準塗装仕様に掲載しております塗布量は理論値 (塗着効率100%) です。施工条件・塗装方法により多少異なる場合があります。
7. 塗料性状に記載しております数値は試験に基づくものであり、保証値ではありません。

その他の注意事項

1. 安全に関する詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
2. 改良の為、予告なしに内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。