

エコラッカー ホワイトグラウンド

1. 系統 ; ニトロセルロース系ラッカーサーフェーサー
2. 特徴 ; PRTR指定物質であるトルエン、キシレン、DBP、DOP等を使用していません。
速乾性で作業性に優れています。
研磨性が優れています。
3. 用途 ; FRP成型材、木工の下塗り、中塗り用
4. 色相 ; ホワイト
5. 荷姿 ; 16kg、4kg

6. 標準塗装仕様

工程	製品名	塗装回数	希釈シンナー	標準塗付量 kg/m ² /回	乾燥膜厚	塗装間隔
			希釈割合(重量%)			
素地調整	油脂分・ほこり・水分等を完全に除去し、必要があれば下地調整を行う。					
下塗り	70-160 エポック-ホワイトグラウンド	1 ~ 2	エポック-シンナー スプレー : 50 ~ 75%	0.09 ~ 0.11	25 ~ 30	30分以上
研磨	# 400サンドペーパー					
上塗り	エポック-各色	2 ~ 3	エポック-シンナー スプレー : 80 ~ 100%	0.14 ~ 0.16	15 ~ 20	20分以上
	エポアクリル各色	2 ~ 3	エポック-シンナー スプレー : 80 ~ 100%	0.12 ~ 0.14	15 ~ 20	20分以上

上記塗布量は理論値です。ロス等により多少異なります。

7. 塗膜性能試験結果

項目		結 果	試験条件
乾燥時間	指触	5~10分	23 50%RH
	硬化	30分	
研磨容易性		容易である	#400 ^h - ^h -研磨

8. 危険物表示

消防法区分	第4類 第1石油類(非水溶性) 危険等級
有機溶剤区分	第2種 有機溶剤等
有害物質表示	酢酸ブチル、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、硝化綿

9. 使用上の注意事項

1. 気温5℃以下・湿度85%以上、降雨・降雪時または、その恐れのある場合の塗装は避けて下さい。
2. 有機溶剤を含有していますので、換気を充分に行い、火気のある場所での塗装は避けて下さい。
3. 素地調整は、仕上がり外観・塗膜物性に影響を与えるため、充分に行って下さい。
4. 上記仕様、塗り面積などの数値は標準のものです。施工条件・塗装方法により多少異なる場合があります。
5. 気温の低いときには、乾燥が遅くなる場合があります。乾燥状態を確認してから次の工程を行って下さい。
6. 多品種の塗料を混入しないようにして下さい。
7. 使用前にはよく攪拌し、希釈には専用シンナー(エコラッカーシンナー)をご使用下さい。

10. その他注意事項

1. 安全に関する詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。
2. 記載データ、数値当は試験に基づくものであり保証値ではありません。
3. 改良等の為、予告なしに当説明書の内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。