

# Styrene Free Putty 2

バージョンアップした力強いスチレンフリーパテ2

# Styrene Free Putty 2

スチレンフリーパテ2

Isamu

# 120

Isamu

可燃性固体類  
7724

# より安全な作業環境へ

## スチレンフリーパテ2の特長

### 作業者の安全・健康への配慮

特化則（「特定化学物質障害予防規則」）対応

スチレン、エチルベンゼン、M.I.B.K等の特定化学物質を含有していません。

### 環境配慮

PRTR法 届出対象外

特一種指定化学物質を含有していません。

より安全な作業環境を  
実現するパテです

## 優れた作業性

### 1. 即乾燥と速乾性

パテ成型後すぐに強制乾燥でき、従来パテと同等の作業性を実現。

### 2. 付けやすく伸びやすい

パテ成型がしやすく、ラクに作業が出来ます。

### 3. 研ぎやすい

研磨性が良く、誰でもサクサク研げます。

### 4. 旧塗膜に優しく収縮しにくい

溶解力が低く旧塗膜を侵さず、乾燥時の収縮がなくしっかり密着します。

## ラインナップ

スチレンフリーパテ2			
FIBER	80	120	180
適正膜厚 30mm以下	適正膜厚 10mm以下	適正膜厚 5mm以下	適正膜厚 2mm以下

スチレンフリーパテ
BUMPER
適正膜厚 4mm以下

## 使用方法



**100 : 2~3%** パテ主剤100に対してペーストを2~3%混合

スチレンフリーパテ2 シリーズ各種      パステルペースト各種



## 可使時間・研磨可能時間

ペースト	温度	ペースト量	可使時間	研磨可能時間
パステルブラウンペースト	10℃	3%	18~22分	100分以上
	20℃	2%	7~9分	50分以上
		3%	4~6分	30分以上
	30℃	2%	3~5分	20分以上
パステルエローペースト	60℃	2%	—	5分以上
	10℃	3%	9~13分	70分以上
	20℃	2%	3~5分	40分以上
		3%	2~4分	30分以上
30℃	2%	2~3分	20分以上	
	60℃	2%	—	5分以上

- ・ペーストによって可使時間が変わりますのでご注意ください。(推奨:パステルブラウンペースト)
- ・即強制乾燥でき、素早く乾燥できます。・基本は加熱乾燥を推奨します。
- ・スチレンフリーパテバンパーは、別途使用方法等をご確認ください。

## 作業工程

補修ケース	素地	鋼板(高張力鋼板またはアルミ)			PPバンパー
	ダメージ	大ダメージ	中ダメージ	小ダメージ	中・小ダメージ
作業工程	下地処理	足付け研磨 (P60~P120ペーパー)			足付け研磨 (P240~P320)
	プライマー	亜鉛プライマー 2 : 1 塗装 ※1			アンダープライマー エコ塗装 ※2
	鋳金パテ	スチレンフリーパテ2 <b>FIBER</b> または <b>80</b> 研磨 (~P120ペーパー)	≡		≡
	中間パテ	スチレンフリーパテ2 <b>120</b> 研磨 (P120~P180ペーパー)		≡	スチレンフリーパテ <b>BUMPER</b> 研磨 (P120~P320)
	仕上げパテ	スチレンフリーパテ2 <b>180</b> 研磨 (P180~P320ペーパー)			
	プラサフ塗装	各種プラサフ塗装仕様に準ずる			
	上塗り塗装	各種 ベースコート/クリアーコート塗装仕様に準ずる			

※1: 輸入車及び亜鉛目付け量の多い国産車や、亜鉛メッキ層剥離部の防錆のためなど、必要に応じて塗装してください。

※2: リサイクルバンパーなどの塗料が密着しにくいバンパーには必要に応じて塗装してください。

# サポート体制

## 拠点・情報

導入前～導入後までサポートいたします。

### 営業拠点

東京 大阪 名古屋 福岡 仙台 札幌 広島

### 研修センター

東京 大阪（滋賀） 名古屋 福岡 仙台

### 生産工場

滋賀工場

★ 営業支店（東京・大阪・名古屋・福岡）

■ 出張所（仙台）

● 工場（滋賀）

▲ 駐在所（札幌・広島）

※2019年6月時点の情報です。カタログに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



## イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014	埼玉県戸田市喜沢南1-5-37	TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138	
名古屋支店 〒452-0824	名古屋市西区こも原町82	TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174	
大阪支店 〒532-0035	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348	
福岡支店 〒811-2304	福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1	TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430	
仙台出張所 〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4-2-21	TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136	
滋賀工場 〒525-0072	滋賀県草津市笠山8-2-1	TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364	
札幌	TEL:011(823)1360	広島	TEL:082(291)1234

HP:<http://www.isamu.co.jp>

スチレンフリーパテ2 カタログ 2019.06 初版 カタログNo. AA 110-19-06 10-40E