

レスタック

特殊合成樹脂リコートフリー塗料

『レスタック』は、ウレタン樹脂の優れた特徴（高光沢・肉持ちの良い塗膜外観・耐久性）を持ち、また、ラッカーの優れた特徴（速乾性・塗り重ね性）をも兼ね備えたリコート性（塗り重ね）が自由自在である超速乾性高級アクリル系特殊合成樹脂エナメルであります。

特 長

超 速 乾 性

指触乾燥5～10分、硬化乾燥50～60分でラッカー並の乾燥性を持っています。

リコートフリー

通常のアクリル樹脂塗料のように塗り重ね出来ない時間帯（塗り重ねの際ちぢみを起こす時間帯）がありませんので、いつでも自由に塗り重ねる事が出来ます。

肉持ち・高光沢

ウレタン樹脂塗料の持つ肉持ち感と光沢に優れた塗膜が得られます。

耐候性・耐久性

アクリル樹脂をベースとしていますので、耐候性に優れ、変色・割れがなく、光沢のある美しい塗面を長期間持続します。

用 途

建設機械・農業用機械・一般機械・産業機械・金属製品・鉄骨

荷姿・塗り面積

品 名	荷 姿	塗 り 面 積
レスタック ※クリアーのみ15kgになります。	16kg	約50～65㎡（2回塗り）
	4kg	約10～15㎡（2回塗り）

※塗り面積は標準のもので、施工方法・施工条件・塗膜等により多少異なります。

レスタック

特殊合成樹脂リコートフリー塗料

標準塗装仕様

工 程	製 品 名	塗装回数	希 釈 シ ン ナ ー 希 釈 割 合 (重 量 %)	塗 布 量 (kg/m ² /回)	乾 燥 膜 厚 (μm/回)	塗 装 間 隔 (20℃)
① 素地調整	サンダー・ワイヤーブラシ・サンドペーパー等で、錆・黒皮・劣化塗膜等を完全に除去し、油脂分・ほこり・水分等も入念に除去して下さい。					
② 下塗り	レスタックプライマー	1	レスタックシンナー スプレー 20~30% エアレス 15~25%	0.13~0.17	25~35	4時間以上 5日以内
③ 上塗り	レスタック 各色	2	レスタックシンナー スプレー 40~50% エアレス 25~40%	0.12~0.15	20~30	フリー

塗膜性能試験結果

69-101 レスタック ホワイト

項 目	結 果	試 験 条 件
粘 度	73	ストーマー粘度計(KU/25℃)
比 重	1.22	23℃
加熱残分(%)	58	
乾燥時間	指 触	5~10分
	硬 化	60分
光 沢	91	60℃鏡面光沢度
リコート(塗り重ね)性	全ての時間において支障なし	
硬 度	H	鉛筆硬度
付 着 性	100/100	ゴバン目試験1mm角セロテープ剥離
耐 衝 撃 性	300g×20cm	デュポン式1/2インチ
耐 水 性	異常なし	水道水浸漬168時間
耐 酸 性	異常なし	5%硫酸浸漬48時間
耐アルカリ性	異常なし	飽和水酸化カルシウム溶液浸漬48時間
耐溶剤性	ガソリン	僅かに軟化
	切削油	異常なし
寒暖サイクルテスト	異常なし	-35×4H→60℃×4Hを1サイクルとして10サイクル
促進耐候性	異常なし	キセノンランプ法 500時間

試験板：0.8×70×150mm 軟鋼板・膜厚20~30μ 乾燥時間：23℃×7日

※1 乾燥時間は、塗膜・温度・環境・被塗物の種類や状況などによりかなり変わります。

※2 冬場など気温が10℃以下になった場合、著しく乾燥がおくれます。

注 意 事 項

●使用上の注意事項

1. 気温5℃以下、湿度85%以上、降雨・降雪時または、その恐れがある場合の塗装は避けて下さい。
2. 塗装時は必ず養生を行い、飛散による汚染防止の為、強風時の塗装は避けて下さい。
3. 有機溶剤を含有しておりますので、換気を充分に行い、火気のある場所での塗装は避けて下さい。
4. 素地調整は、仕上がり外観・塗膜物性に影響を与える重要な工程ですので、充分に行って下さい。
5. 上記仕様、塗り面積などの数値は、標準のもので、施工条件・塗装方法により多少異なる場合があります。
6. 気温の低い時には、乾燥が遅れる場合があります。乾燥状態を確認してから次の工程に入して下さい。
7. 他品種の塗料を混入しないようにして下さい。

●その他の注意事項

1. 各製品には、取り扱い上の注意事項などを記載していますので、ご使用前には必ずお読み頂き、正しく安全にご使用ください。
また安全に関する詳細が必要な場合は、安全データシート(MSDS)をご参照ください。
2. 改良等の為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますのでご了承ください。

 **大信ペイント株式会社**
DAISHIN

- 本 社 ・ 営 業 部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
- 東 京 支 店 TEL 03-3631-1351 FAX 03-3631-8946
- 名 古 屋 営 業 所 TEL 0562-47-2836 FAX 0562-46-9026
- 大 阪 営 業 所 TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
- 広 島 営 業 所 TEL 082-282-6201 FAX 082-282-6202
- 福 岡 支 店 TEL 092-593-7211 FAX 092-593-7235

 大信ペイントホームページアドレス
<http://www.daishin-paint.co.jp>