



Vフロン#200上塗

1.一般名 建築用ふつ素樹脂塗料

2.規格表示等

2-1.規格表示 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆

3.特長 1)耐候性、光沢保持性に優れる。

2)密着性、可とう性に優れる。

3)耐化学薬品に優れる。

4.塗料性状^{※1}

項目	内 容				
容姿	2液性				
荷姿	16kgセット(主剤14.4kg・硬化剤1.6kg)				
色相	白、各色				
光沢 ^{※2}	つや有り				
密度 (23°C)	塗料 揮発分	1.30(白、淡彩色) 0.87			
粘度(23°C)	65~90KU				
加熱残分	57~63%(白、淡彩色)				
乾燥時間	温度	5°C	20°C		
	指触	30分	15分		
	半硬化	16時間	8時間		
標準膜厚		20 μ m/回			
引火点		SDS参照			
発火点		SDS参照			
爆発限界(下限~上限)		SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※2各つやの数値については別途お問い合わせください。

※3エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やしてください。

6.施工上の注意

1)十分搅拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。

2)希釈は必ず専用シンナーを使用する。

5.塗装基準

項目	内 容		
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法	主剤 90部:硬化剤 10部(重量比)		
熟成時間	—		
可使時間	5°C:10h 20°C:6h 30°C:4h		
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤	VフロンシンナーB、S		
塗装方法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス ^{※3}
	希釈率	10~30%	20~30%
	標準使用量	0.10kg/m ² /回	0.13kg/m ² /回
	標準膜厚	20 μ m/回	
塗装間隔	ウエット管理膜厚	100 μ m/回	
	温度	5°C	20°C
	最小	24時間	12時間
	最大	7日	7日
5日			

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。

また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

8.使用上の注意[警告]

1.引火性の液体である。

2.有機溶剤中毒の恐れがある。

3.健康に有害な物質を含有している。

7.関連法規則

危険物表示	主剤、硬化剤:第2石油類
有機溶剤区分	主 剤:第2種有機溶剤含有物 硬 化 剤:第2有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

2017.11