



商品番号 U01
AKプライマー

1. 系統 エポキシ変性アルキドメラミン樹脂系下塗塗料

2. 特長
 1) 厚膜仕様が可能(1コート100 μ m塗装可能)
 2) 優れた防錆力
 3) ウエットオンウエットが可能

3. 塗料性状

項目	内容	
容量・色相	16Kg	白・グレー・サビ
密度(比重) (20°C)	塗料	1.30
	揮発分	0.88
粘度(25°C ストーマ)	75KU	
加熱残分	60%	
標準焼付条件	130°C × 20分	
標準膜厚	20~25 μ m	
貯蔵期間(20°C)	6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【白】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	キシレン
	ホルムアルデヒド
	イソブタノール
	エチルベンゼン

5. 焼付許容範囲

170°C																			
160°C																			
150°C																			
140°C																			
130°C																			
120°C																			
110°C																			
100°C																			
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60												

(使用上のポイント)

- ・ 上記の条件は、被塗物が薄板(0.6~0.8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・ 被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。
- ・ デリコンシンナーを使用して下さい。