

ミリオンペイントの

焼付用ザラつき防止剤

《特 長》

焼き付け塗装時の内面のザラつき、表面のゆず肌、静電塗装時のガサつき、塗装機の先端より糸引きを生じる。また平板物などは極端な額縁現象になることから当該箇所にワキを生じるピンホール現象なったりする事がしばしば見受けられます。

またこれらを解消しようと遅い溶剤(リターダー等)を使用するとタレ・ナガレの不良が出てしまいます。

本品はこう言った不良発生時に、これらのクレーム症状に威力を発揮する塗装時添加型のプロフェッショナル専用の調整剤です。

《用 途》

あらゆる焼付け型有機溶剤系塗料(焼付条件 130℃×20 分以上)の塗装時の不具合の緩和。艶消し系塗料などの夏場等のザラつき防止用途。

《使 用 方 法》

- ① 希釈する前の塗料に添加して下さい。
- ② 16kg の塗料に対して300～500g 程度本品を少量ずつ添加して下さい。
※一気に投入すると混ざりにくい恐れがございます。
- ③ 本品を塗料に添加後は十分に攪拌して下さい(攪拌機を用いる)
- ④ 攪拌後に、通常使用されている希釈シンナーで通常塗装粘度まで希釈して下さい。
(特段、溶剤のタイプを変更したり塗装粘度をかえる必要はありません。)

《注 意 事 項》

※本調整剤は塗装機の霧化方法や塗装時の雰囲気温度により添加量を調整して下さい。

※本調整剤を添加した塗料を再利用する場合、分離している可能性がありますので
しっかり攪拌してご使用下さい。

※焼付用の添加剤ですので最終塗膜に130℃×20分以上の温度が必要となります。

※塗装時並びに取扱い時は換気を充分に行って下さい。

※火気の使用は厳禁です。

※本品の詳細な内容が必要な場合は製品安全データシートをご請求ください。

取扱販売店：福岡市博多区半道橋1-11-8

株式会社イノウエ塗料産業

TEL:092-411-6603

FAX:092-471-0555