



商品番号 T07
 デリコンLB#110

1. 系統 メラミンアルキド樹脂系塗料
2. 特長
- 1) 低温焼付タイプの標準品
 - 2) 塗膜外観・性能はデリコン#300と同等

3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		4Kg	各色
		16Kg	各色
光沢		艶有・各艶	
密度(比重) (20℃)	塗料	1. 19	
	揮発分	0. 88	
粘度(20℃ フォードカップ#4)		100秒	
加熱残分		65%	
標準焼付条件		110℃×20分	
標準膜厚		25±5 μm	
貯蔵期間(20℃)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	キシレン
	エチルベンゼン
	ホルムアルデヒド
	n-ブタノール
	イソブタノール

5. 焼付許容範囲

170℃																			
160℃																			
150℃																			
140℃																			
130℃																			
120℃																			
110℃																			
100℃																			
温度 時間		10	20	30	40	50	60												
	(分)																		

(使用上のポイント)

- ・上記の条件は、被塗物が薄板(0. 6~0. 8mm)の素材温度キープ時間です。被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。
- ・焼付の判定は、鉛筆硬度で行うのが簡便な方法です。淡彩色の鉛筆硬度がF以上であれば、焼付が行われていると判定できます。