



# エコラッカー ホワイトグラウンド

## エコタイプ 木部用 下塗塗料

エコラッカーホワイトグラウンドは、ラッカーの優れた作業性を維持しながら、環境と健康に配慮した環境対応型の木部用下塗塗料です。

### 特 長

#### 1. 環境対応型塗料です。

PRTR法第一種指定物質を使用しておりません。

トルエン・キシレンや環境ホルモンと因果関係のあるフタル酸ジエステル系可塑剤DBP・DOPを塗料中から無くしました。

#### 2. 作業性に優れています。

速乾性（指触乾燥5～10分）で使い易く、短時間仕上げが可能です。

#### 3. 研磨性が優れています。

#### 4. 吸い込みが少なく、補修性に優れています。

### 用 途

インテリア・ディスプレイ等の木工製品の下塗塗料

### 荷姿・塗布面積

製 品 名	色 相	荷 姿	備 考
エコラッカー ホワイトグラウンド	ホワイト	16kg	塗布面積 80～120m <sup>2</sup> /回
		4kg※	塗布面積 20～ 30m <sup>2</sup> /回
エコラッカーシンナー エコラッカーシンナーK	—	16ℓ, 4ℓ	ラッカー系シンナー
		16ℓ, 4ℓ	経済品

※4kgをご要望の場合、ケース単位（4kg×4缶／1ケース）にてお願い致します。

## 標準塗装仕様

工程	製品名	塗装回数	希釈シンナー 希釈割合(重量%)	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回数)	乾燥膜厚 (μm/回数)	塗装間隔 (20℃)
① 素地調整	油脂分・ほこり・水分等も完全に除去し、必要があれば下地調整を行う。					
② 下塗塗料	70-160 エコラッカーホワイトグラウンド	1~2	エコラッカーシンナー スプレー:80~100%	0.14~0.20	25~30	1時間以上
③ 研 磨	#400サンドペーパー					
④ 上塗塗料※	エコラッカー各色	2~3	エコラッカーシンナー スプレー:80~100%	0.14~0.16	15~20	20分以上
	エコアクリルラッカー各色	2~3	エコラッカーシンナー スプレー:80~100%	0.12~0.14	15~20	20分以上

※各種上塗塗料（合成樹脂調合ペイント、水性塗料等）も塗装可能です。

## 塗膜性能試験結果

項 目	結果	試 験 条 件
乾燥時間	指触	5~10分
	硬化	30分
耐 お も り 落 下 性	30cm合格	23℃ 50%RH (JIS K 5600-3-3)
耐 屈 曲 性	10mm合格	デュボン式 1/2インチ 300g (JIS K 5600-5-3の6)
		180° 折り曲げ (JIS K 5600-5-1)

## 注意事項

### ● 使用上の注意事項

1. 気温5℃以下・湿度85%以上、降雨・降雪時または、その恐れのある場合の塗装は避けて下さい。
2. 塗装時は必ず養生を行い、飛散による汚染防止の為、強風時の塗装は避けて下さい。
3. 有機溶剤を含有しておりますので換気を充分に行い、火気のある場所での塗装は避けて下さい。
4. 素地調整は、仕上がり外観・塗膜物性に影響を与える重要な工程ですので、充分に行って下さい。
5. 上記仕様、塗り面積などの数値は標準のもので、施工条件・塗装方法により多少異なる場合があります。
6. 気温の低い時には、乾燥が遅れる場合があります。乾燥状態を確認してから次の工程に入って下さい。
7. 他品種の塗料を混入しないようにして下さい。

### ● その他の注意事項

1. 安全に関する詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（MSDS）をご参照下さい。
2. 改良等の為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。

 **大信ペイント株式会社**

- 本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2  
TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
- 大阪営業所 TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
- 東京支店 TEL 03-3631-1351 FAX 03-3631-8946
- 名古屋営業所 TEL 0562-47-2836 FAX 0562-46-9026
- 広島営業所 TEL 082-282-6201 FAX 082-282-6202
- 福岡支店 TEL 092-593-7211 FAX 092-593-7235

 大信ペイントホームページアドレス  
<http://www.daishin-paint.co.jp>