

さび止めペイント トアボーセイ

TOA BOSEI

数多くの実績をほこる、さび止め塗料のエース

トアボーセイの 3大特長

- 1** 強力なさび止め効果
卓越したさび止め顔料を効果的に配合していますので、さび止め効果がきわめて優れています。
- 2** 塗りやすく、塗坪が大きい
非常に塗りやすいうえ、のびが良く塗面積も大きく経済的です。
- 3** 密着性がよい
鋼板素地はもとより、上塗り塗料との密着性も良好です。

トアボーセイの 使用法

- 1** ご使用の際は、塗料を十分均一に攪拌してください。
- 2** 被塗物に付着している油分、水分、さびなどは入念に除去してください。
- 3** 適合する上塗り塗料はそれぞれの製品カタログをご参照ください。

トアボーセイ #100

無鉛・ノンクロム型 JIS K 5621 2種



F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散等級分類記号

系統	フタル酸樹脂さび止めペイント			希釈率 (%)	0~10
適合規格	JIS K 5621 2種、東京都504 2種			密度 (g/m ³)	1.54
特長	1)鉛・クロム等の重金属を配合していません。(鉛丹色は除く)			貯蔵安定期間	約6か月
	2)速乾性です。			労働安全衛生規制による表示	エチルベンゼン、キシレン
	3)塗装作業性が優れています。			毒物及び劇物取締法による表示	
	4)安価です。			消防法による表示	非危険物、指定可燃物(可燃性液体類)
推奨用途	建屋鉄筋、その他一般鋼材の下塗り			有機溶剤中毒予防規制による表示	第3種有機溶剤等
荷姿	20kg 石油缶			適合する主な塗り塗料	シンセイ類、ケイシンコート
色相	N赤さび色、N鼠色				
乾燥時間	5℃	23℃	30℃	使用上の注意	1)水または各種の液中に浸される箇所には使用できません。 2)酸、アルカリなどの薬品のかかる箇所には使用できません。 3)塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項及びMSDS(安全データシート)を確認の上、ご使用ください。
	指触	4時間	2時間		
塗装間隔	硬化	32時間	16時間		
	下限	48時間	24時間		
標準塗付量 (g/m ² /回)	はけ	140			
	エアレス	160			
標準乾燥膜厚 (μm/回)	30				
希釈剤	ペイントシンナー				

QD トアボーセイ #100

無鉛・ノンクロム型 JIS K 5621 2種



F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散等級分類記号

系統	速乾フタル酸樹脂さび止めペイント			希釈率 (%)	5~20
適合規格	JIS K 5621 2種、東京都504 2種			密度 (g/m ³)	1.63
特長	1)鉛・クロム等の重金属を配合していません。			貯蔵安定期間	約6か月
	2)速乾性です。			労働安全衛生規制による表示	エチルベンゼン、キシレン
	3)塗装作業性が優れています。			毒物及び劇物取締法による表示	
推奨用途	建屋鉄筋、その他一般鋼材の下塗り			消防法による表示	第4類第2石油類
荷姿	20kg 石油缶			有機溶剤中毒予防規制による表示	第2種有機溶剤等
色相	N赤さび色、N鼠色			適合する主な塗り塗料	シンセイ類、ケイシンコート、ネオグリアプトン#100
乾燥時間	5℃	23℃	30℃		
	指触	40分	10分	7分	使用上の注意
塗装間隔 (注)	硬化	1時間	30分		
	下限	3時間	30分	20分	
標準塗付量 (g/m ² /回)	はけ	140			
	エアレス	160			
標準乾燥膜厚 (μm/回)	30				
希釈剤	SRシンナー#2000(エナメルシンナーでも可)				

(注) QDトアボーセイ#100を塗り重ねる場合は、必ず3日(72時間)以上塗装間隔をあけてください。

カラートアボーセイ #100

無鉛・ノンクロム型 JIS K 5621 2種



F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散等級分類記号

系統	フタル酸樹脂さび止めペイント			希釈率 (%)	0~10
適合規格	JIS K 5621 2種、東京都504 2種			密度 (g/m ³)	1.47
特長	1)鉛・クロム等の重金属を配合していません。			貯蔵安定期間	約6か月
	2)塗装作業性が優れています。			労働安全衛生規制による表示	エチルベンゼン、キシレン
	3)塗装工程の簡略化がはかれます。			毒物及び劇物取締法による表示	
	4)コストが軽減できます。			消防法による表示	非危険物、指定可燃物(可燃性液体類)
推奨用途	建屋鉄筋、その他一般鋼材の下塗り			有機溶剤中毒予防規制による表示	第3種有機溶剤等
荷姿	20kg 石油缶			適合する主な塗り塗料	シンセイ類、ケイシンコート、ネオグリアプトン#100
色相	ホワイト、グレー、クリーム、ライトブルー、ライトグレー、ライトグリーン、指定色(淡彩)				
乾燥時間	5℃	23℃	30℃	使用上の注意	1)水または各種の液中に浸される箇所には使用できません。 2)酸、アルカリなどの薬品のかかる箇所には使用できません。 3)塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項及びMSDS(安全データシート)を確認の上、ご使用ください。
	指触	4時間	2時間		
塗装間隔	硬化	32時間	8時間		
	下限	48時間	16時間		
標準塗付量 (g/m ² /回)	はけ	140			
	エアレス	160			
標準乾燥膜厚 (μm/回)	30				
希釈剤	ペイントシンナー				

■安全衛生上の注意事項、その他の注意事項につきましては安全データシート(SDS)をご参照ください。

株式会社トウペ

ホームページアドレス <http://www.tohpe.co.jp/>

本社	TEL	FAX
本支店	TEL	FAX
大阪事務所	TEL	FAX
北海道営業所	TEL	FAX
仙台営業所	TEL	FAX
北関東営業所	TEL	FAX
東京営業所	TEL	FAX
北陸営業所	TEL	FAX
静岡営業所	TEL	FAX
名古屋営業所	TEL	FAX
大阪営業所	TEL	FAX
播磨出張所	TEL	FAX
中国営業所	TEL	FAX
九州営業所	TEL	FAX
三重出張所	TEL	FAX
研究所	TEL	FAX
三重工場	TEL	FAX
茨城工場	TEL	FAX
茨城工場	TEL	FAX
茨城工場	TEL	FAX
九州工場	TEL	FAX

●取扱店

■このカタログの内容について詳しくお知りになりたい方は、お近くのトウペ取扱店におたずねになるか、当社の営業所にお問い合わせください。
■仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。