



商品番号 U06
 FBプライマーECO

1. 系統 特殊変性エポキシ樹脂系下塗塗料

2. 特長

- 1) 常温乾燥から焼付まで幅広く対応
- 2) 各種上塗塗料とw/wで塗装可能
- 3) 各種素材に強力な密着力を示す
- 4) 耐食性、作業性に優れた重金属フリー、特化則対応プライマー

* 特定化学物質障害予防規則(H27.11月施行)

3. 塗料性状

項目	内容	
容 量 ・ 色 相	16Kg	白 ライトグレー
密度(20℃)	1.26	
粘度(25℃ ストーマー)	73KU	
加熱残分	50%	
標準乾燥条件	常温乾燥～180℃×20分	
標準膜厚	10～60μm ※使用上のポイント参照	
貯蔵期間(20℃)	6ヶ月	

上記塗料性状値は標準値であり、色・ロットにより若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

(使用上のポイント)

- ・ 一般のメラミンシンナーでは希釈できません。専用シンナーを使用して下さい。
(特化則に対応したFBプライマーECOシンナーを推奨、CFプライマーシンナーも使用可能)
- ・ 1コートで最大60μmの厚膜塗装が可能です。
20μm以上の厚膜塗装の場合は最終工程の乾燥を十分に確保して下さい。
焼付については、アンダーベークにならない様にご注意下さい。
- ・ リコート時、プライマーから塗装する仕様についてはリフティングを起こす場合があるため事前確認をお願いします。
- ・ 上塗りに粉体塗料を使用する場合は、外観、付着性を事前に確認して下さい。
本製品を粉体塗料の焼付温度以上で乾燥させた後に、粉体塗料を塗装することを推奨します。
- ・ 上塗りに常乾塗料をご使用する場合は、季節・膜厚要因により付着性が劣る場合があります。
外観、付着性を事前に確認して下さい。
また、強制乾燥する場合は、100℃×10分以上乾燥させご使用下さい。