

マルチソフトナー 仕様一覧

【ベースコート】

PPバンパー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー	リアクター
アクロベース	100	5	不要	
ミラノ2K	100		5	100
ハイアート3000	100	20	5	
ミラノ2Kコモ	100	20	5	
ハイアートCBエコ	100	20	5	
AU21	100	10	5	

ウレタンバンパー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー	リアクター
アクロベース	100	5	不要	
ミラノ2K	100		5	100
ハイアート3000	100	15	20	
ミラノ2Kコモ	100	15	20	
ハイアートCBエコ	100	15	20	
AU21	100	5	20	

軟質スポイラー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー	リアクター
アクロベース	100		20	
ミラノ2K	100		20	100
ハイアート3000	100	5	30	
ミラノ2Kコモ	100	5	30	
ハイアートCBエコ	100	5	30	
AU21	100	2	30	

【ウレタンサフェーサー】

PPバンパー・ウレタンバンパー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー
ウルトラサフC	100	5	20
LVプラサフ	100	5	20

軟質スポイラー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー
ウルトラサフC	100	2	30
LVプラサフ	100	2	30

【ウレタンクリヤー】

PPバンパー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー
アクセル201 ビーナス	100	50	5
アクセル301 ルナ	100	34	5
アクセル401 C85	100	25	5
アクセル1001 (8:1)	100	12.5	5
ミラノ2Kコモ	100	20	5
ハイアートCBエコ (5:1)	100	20	5
ミラノ2K MR	100	10	5
AU21 クリヤーNII	100	10	5

ウレタンバンパー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー
アクセル201 ビーナス	100	40	20
アクセル301 ルナ	100	25	20
アクセル401 C85	100	15	20
アクセル1001 (8:1)	100	5	20
ミラノ2Kコモ	100	15	20
ハイアートCBエコ (5:1)	100	15	20
ミラノ2K MR	100	5	20
AU21 クリヤーNII	100	5	20

軟質スポイラー仕様

	主剤	硬化剤	マルチソフトナー
アクセル201 ビーナス	100	30	30
アクセル301 ルナ	100	20	30
アクセル401 C85	100	5	30
アクセル1001 (8:1)	100	2	30
ミラノ2Kコモ	100	5	30
ハイアートCBエコ (5:1)	100	5	30
ミラノ2K MR	100	2	30
AU21 クリヤーNII	100	2	30