



商品番号 T11
アクローゼECO

1. 系統 焼付形アクリル樹脂塗料
2. 特長 中温焼付タイプの環境対応品
3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		4Kg	各色
		16Kg	各色・クリアー
光沢		艶有・各艶	
密度(比重) (20℃)	塗料	1.36	
	揮発分	0.88	
粘度(25℃ ストーマ)		85KU	
加熱残分		67%	
標準焼付条件		150℃×20分	
標準膜厚		25±5 μm	
貯蔵期間(20℃)		6ヶ月	

上記塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	ブチルセロソルブ
	イソブタノール
	酢酸ブチル
	ホルムアルデヒド

5. 焼付許容範囲

190℃																			
180℃																			
170℃																			
160℃																			
150℃																			
140℃																			
130℃																			
120℃																			
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60												

(使用上のポイント)

- ・上記の条件は、被塗物が薄板(0.6~0.8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。