DKSYSTEM
大日本塗料株式会社

Vフロン#200上塗
（3分艶・5分艶・7分艶）

1.一般名　　建築用ふっ素樹脂塗料

2.規格表示等

2-1.規格表示　　－

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号　　F☆☆☆☆

3.特長　　1)耐候性、光沢保持性に優れる。
2)密着性、可とう性に優れる。
3)耐化学薬品に優れる。

4.塗料性状※1

項　目		内　容		
容姿		2液性		
荷姿		16kgセット(主剤14.4kg・硬化剤1.6kg)		
色相		白、各色		
光沢※2		3分つや、5分つや、7分つや		
密度(23℃)	塗料	1.30(白、淡彩色)		
	揮発分	0.87		
粘度(23℃)		65～90KU		
加熱残分		57～63%(白、淡彩色)		
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	30分	15分	10分
	半硬化	16時間	8時間	6時間
標準膜厚		20μm/回		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限～上限)		SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
※2各つやの数値については別途お問い合わせください。
※3エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。
※4Vフロンシンナー B、Sには、夏型、冬型も用意しております。

5.塗装基準

項　目		内　容		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法		主剤 90部:硬化剤 10部(重量比)		
熟成時間		－		
可使時間		5℃:10h	20℃:6h	30℃:4h
塗装方法		刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤		Vフロンシンナー B、S※4		
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス※3	
	希釈率	10～30%	20～30%	
	標準使用量	0.10kg/㎡/回	0.13kg/㎡/回	
	標準膜厚	20μm/回		
	ウエット管理膜厚	100μm/回		
塗装間隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	24時間	12時間	12時間
	最大	7日	7日	5日

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

6.施工上の注意

1)十分撹拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
2)希釈は必ず専用シンナーを使用する。

7.関連法規則

危険物表示	主剤、硬化剤:第2石油類
有機溶剤区分	主　剤:第2種有機溶剤含有物 硬化剤:第2有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	－

8.使用上の注意[警告]

1.引火性の液体である。
2.有機溶剤中毒の恐れがある。
3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

2017.11

本書類の内容は予告なしに変更を行うことがあります。